



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

IMERGROUT – EXP

Mortero de Cemento Predosificado de Alta Resistencia, Expansivo

USOS:

- Para rellenar espacios confinados.
- Aplicación debajo de placas y anclajes.
- Como relleno entre elementos pre-fabricados.

CUALIDADES:

- Alta resistencia a las 24 horas
- Excelente fluidez.
- No contiene cloruro.
- Pre-dosificado.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Sacos plásticos de 25 Kg.
ALMACENAJE	4 - 6 meses (en los sacos bien cerrados) protegido de la humedad
ESTADO FÍSICO	Polvo
COLOR	Gris Cemento
DENSIDAD	2,2 – 2,3 Kg./ Lt. (mezclado)
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	(0.012 m ³) de IMERGROUT - EXP fluido cuando se usa 3,5 Lt.. H ₂ O/Saco. 1,2 m ² / saco para 1 cm. de espesor (teóricamente).
RESISTENCIA	170 Kg. / cm ² a las 6 horas 250 Kg. / cm ² a las 24 horas 420 Kg. / cm ² a los 7 días 450 Kg. / cm ² a los 28 días

APLICACIÓN:

1. Agregar de 3 a 3,5 Lt. De agua / saco de **IMERGROUT – EXP**.
2. Mezclar sobre una superficie no absorbente. De ser requerido, usar mezcladores.
3. El producto mantiene su fluidez por alrededor de 20 min.
4. Se recomienda no usar porciones (fracciones) de un saco. Es un material pre-dosificado, por lo que se debe mezclar siempre el saco completo.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico



Notas particulares del constructor / aplicador
