

IMERJOINTS

Sellador Rígido para Baldosas

USOS:

- Como mortero epóxico para relleno de juntas entre baldosas.
- En la elaboración de pisos industriales donde se requiere alta resistencia química y mecánica.

CUALIDADES:

- Rápido tiempo de curado.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Excelente adherencia.

CONSUMO DE IMERJOINTS (Metro lineal por juego, aproximado)

ANCHO PROFUND.	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
1/4"	94	47.1	31.4	23.6	15.7	11.8
1/2"	47	23.6	15.7	11.8	7.8	5.9
3/4"	31.4	15.7	10.5	7.8	5.2	3.9
1"	23.6	11.8	7.86	5.9	3.9	2.9

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Juego de 3 envases entre A y B y 1 saco de agregados de C. Peso 1.27 Kg. entre A y B, 1.5 Kg. componente C
ALMACENAJE	1 año en envases cerrados y a la sombra
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Componente A: Ámbar crema; Componente B: Ámbar
DENSIDAD	De la mezcla A+B: 1,3 Kg. / L
DOSIFICACIÓN	2A + 1B en volumen, el componente C se puede variar para modificar la consistencia de la mezcla
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	Promedio 160 – 280 g /m. para juntas de 1 cm x 1 cm. El rendimiento varía según la proporción del Componente C
VIDA ÚTIL DESPUÉS DE LA MEZCLA	15 minutos.

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia, libre de partes sueltas o cualquier otro contaminante como cemento, grasa, polvo, etc.
2. Homogeneizar separadamente cada componente en su envase.
3. La presentación del material es para mezcla exacta, ya viene predosificado. (El Componente C se puede modificar a criterio del aplicador para la consistencia deseada).
4. Mezclar solamente la cantidad que puede aplicar en 15 – 20 min.
5. Aplicar con pistola de calafateo o con haragán.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
