



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

KEMCOTE JUNTAS

Sellador Rígido para Baldosas

USOS:

- Como mortero epóxico para relleno de juntas entre baldosas.
- En la elaboración de pisos industriales donde se requiere alta resistencia química y mecánica.

CUALIDADES:

- Disponible para ser aplicado en condiciones secas.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Excelente adherencia.

CONSUMO DE KEMCOTE-JUNTAS (METRO LINEAL POR GALON)

ANCHO \ PROFUND.	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
1/4"	187.8	94	62.5	46.9	31	23.4
1/2"	94	46.9	31	23.4	15.6	11.5
3/4"	62.5	31	20.8	15.6	10.4	7.8
1"	46.9	23.4	15.6	11.7	7.8	5.8



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Juego de 3 envases entre A y B y 1 saco de agregados de C. Peso 14 Kg. entre A y B, 40 Kg. componente C
ALMACENAJE	1 año en envases cerrados y a la sombra
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Componente A: Rojo, Negro, Gris o Verde Componente B: Ámbar
DENSIDAD	De la mezcla 1,2 Kg. / Lt. (componente líquido)
DOSIFICACIÓN	2A + 1B + C en volumen, el componente C se puede variar para modificar la consistencia de la mezcla
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	Promedio 250 – 300 g. /m. para juntas de 1 cm x 1 cm, el rendimiento varía según la proporción del Componente C
VIDA ÚTIL DESPUÉS DE LA MEZCLA	20 minutos.

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia, libre de partes sueltas o cualquier otro contaminante como cemento, grasa, polvo, etc.
2. Homogeneizar separadamente cada componente en su envase.
3. Medir 2 volúmenes de Componente A, 1 volumen de Componente B y mezclar, luego agregar 6 volúmenes de Componente C. (El Componente C se puede modificar a criterio del aplicador para la consistencia deseada).
4. Mezclar solamente la cantidad que puede aplicar en 15 – 20 min.
5. Aplicar con pistola de calafateo o con haragán.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador

