



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERMATHANE 7108

Sellador de Poliuretano

USOS:

- Diseñado para sellar juntas flexibles, juntas de expansión y juntas entre placas expuestas al ambiente.

DUREZA SHORE-A	30 - 40
ELONGACIÓN (%)	500 – 600
RESISTENCIA A TENSIÓN	300 psi (20.7 N/mm ²)
SECO AL TACTO	2 – 4 Horas (23.9 °C; 50% H. R.)
CURADO TOTAL (Aplicación ¼)	24 – 48 Horas (23.9 °C; 50% H. R.)

H. R. : Humedad relativa

CUALIDADES:

- Flexible, listo para usar y de fácil aplicación.
- No requiere “primer” para aplicación en seco; para superficies húmedas usar **ADHESIM-H**.
- Buena resistencia a los rayos solares, ultravioleta, infrarrojos, lluvia.
- Resiste entre – 40 °C / 90 °C.
- Puede ser pintado con esmaltes sintéticos o emulsiones.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Cartuchos de 305 ml. o salchicha de 0,591 Lt.
ALMACENAJE	1 año
ESTADO FÍSICO	Pasta fluida
COLOR	Gris
DENSIDAD	1,25 Kg. / Lt.
CONSUMO TEÓRICO	El volumen de la junta se multiplica por 1,25, obteniendo el peso de PERMATHANE a usar.



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONSUMO DE PERMATHANE 7108

		PROFUNDIDAD (mm)					
		8	9	10	11	12	13
ANCHO	5	7.60	6.76	6.08	5.53	5.07	4.68
	7	5.43	4.83	4.34	3.95	3.62	3.34
	9	4.22	3.75	3.38	3.07	2.81	2.60
	11	3.45	3.07	2.76	2.51	2.30	2.13
	13	2.92	2.60	2.34	2.13	1.95	1.80
	15	2.53	2.25	2.03	1.84	1.69	1.56
	17	2.24	1.99	1.79	1.63	1.49	1.38
	19	2.00	1.78	1.60	1.45	1.33	1.23
	21	1.81	1.61	1.45	1.32	1.21	1.11
	23	1.65	1.47	1.32	1.20	1.10	1.02
	--	1.52	1.35	1.22	1.11	1.01	0.94

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia, libre de humedad, corrosión, grasas, ceras, bitúmenes.
2. Ancho máximo de la junta: 1 1/4" (3,175 cm.).
3. Máxima profundidad: 1/2" (12,69 mm.).
4. Ancho y profundidad mínima de la junta: 1/4" (6,34 mm.).
5. Tiempo de curado inicial: 2 a 4 horas en condiciones normales (25°C).
6. Tiempo de curado final: 24 a 48 horas (varía con los cambios de temperatura y humedad).

ADVERTENCIA:

Este producto es combustible. Use en áreas bien ventiladas y manténgalo alejado de fuego directo.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador

